ИЗМЕНЕНИЕ N 2 ГОСТ 12339-79 "ОСМИЙ В ПОРОШКЕ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"

Дата введения 1991-02-01

УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 22.06.90 N 1748

Пункт 1.3. Таблицу дополнить графой - "Код ОКП":

| Марка | Код ОКП |
|-------|-----------------|
| OcA-0 | 17 9481 0003 02 |
| OcA-1 | 17 9481 0004 01 |
| OcA-2 | 17 9481 0008 00 |

- Пункт 2.1. Исключить слова: "оформленного одним документом о качестве".
- Пункт 2.2. Исключить слова: "массой не более 10% от массы партии".
- Пункт 2.3. изложить в новой редакции: "2.3. При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по одному из показателей по нему проводят повторные испытания на удвоенном количестве материала из пробы, взятой по п.3.1. Результаты повторных испытаний распространяются на всю партию".
 - Раздел 3. По всему тексту раздела заменить слова: "средняя проба" на "проба".
- Пункт 3.1 изложить в новой редакции: "3.1. Для определения химического состава и размера частиц порошка осмия отбирают пробу. Для этого партию порошка перемешивают шесть раз на кольцо и конус и сокращают квартованием с трехкратным перемешиванием на каждой стадии до массы не менее 10% от массы партии.

Допускается отбор пробы методом пересечения струи порошка при его выгрузке из смесителя после механического усреднения".

- Пункт 3.2. Заменить ссылку: ГОСТ 3584-73 на ГОСТ 6613-86.
- Пункт 3.3. Заметить ссылку: ГОСТ 12224-78 на ГОСТ 12224.1-78.
- Пункт 4.5. Заменить ссылку: ГОСТ 6621-72 на ГОСТ 27542-87.
- Пункт 4.7 изложить в новой редакции: "4.7. Каждая партия аффинированного осмия должна сопровождаться документом о качестве и спецификацией.


Документ о качестве должен содержать:

наименование предприятия-изготовителя и товарный знак;

наименование металла и его марку;

номер партии;

номера банок;



Электронный текст документа подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: официальное издание ИУС N 10, 1990